



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,

д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1

ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

Телефон: +7 (495) 123-35-77

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00241**

**Индустриальное масло XIM И40А**

Номер Партии №00241.

Масса нетто: 2700кг

Дата изготовления: 07.08.2023

| Наименование показателя                                                                                                                           | Метод испытания | Значения для марки по ГОСТ 20799-88 | Полученные значения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с                                                                                              | ГОСТ 33         | 61-75                               | 68,8                |
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более                                                                                                  | ASTM D 1298     | 900                                 | 871,6               |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже                                                                                   | ASTM D92        | 220                                 | 240                 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, не более                                                                                                                 | ГОСТ 20284      | 3                                   | 2                   |
| Температура застывания, °C, не выше                                                                                                               | ASTM D 97       | -15                                 | -17                 |
| Кислотное число, мг КОН/г масла, не более                                                                                                         | ГОСТ 5985       | 0,1                                 | 0,02                |
| Массовая доля воды, %, не более                                                                                                                   | ASTM D 95       | Следы                               | Следы               |
| Массовая доля механических примесей, %                                                                                                            | ГОСТ 6370       | Отсутствие                          | Отсутствие          |
| Зольность, %, не более                                                                                                                            | ГОСТ 1461       | 0,005                               | 0,003               |
| Массовая доля серы в маслах сернистых нефтей                                                                                                      | ГОСТ P51947     | 1,1                                 | 1,02                |
| Стабильность против окисления:<br>– приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1г масла, не более<br>– приращение смол, %, не более | ГОСТ 15886      | 0,4<br>3,0                          | 0,13<br>1,1         |
| Содержание растворителей в маслах селективной очистки                                                                                             | ГОСТ 1057       | Отсутствие                          | Отсутствие          |

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.99886/23 от 05.04.2023г., действительна по 04.04.2026г.

**Заключение:**

Индустриальное масло XIM И40А соответствует требованиям ГОСТ 20799-88.

**Условия хранения и транспортировки:**

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

**Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.**

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Продукция соответствует нормативной документации

ГОСТ 20799-88

принято и готово к отгрузке

ГК «ОКТЕН»  
Россия, Москва  
+7 (495) 123 35 77  
office@okten.ru

Гл. технолог:

Боровиков Д.В.

