



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00453

Жидкость для гидроусилителя рулевого управления (ГУР) XIM PS CHF

Номер Партии №00453

Масса нетто: 400кг

Дата изготовления: 26.02.2024

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-018- 56417025-2023	Полученные значения
Внешний вид		Прозрачная окрашенная жидкость без посторонних включений	Прозрачная зелёная жидкость без посторонних включений
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	Не менее 6,00	6,1
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	Не более 19,5	19,4
Вязкость кинематическая при минус 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	Не более 1500	829
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	—	302
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 4333-2021	150	159
Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287-2018	Минус 50	Минус 51
Плотность при температуре 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900-2022	790-830	817
Коррозионное воздействие на медь М1 ГОСТ 859- 2014 при температуре 120°C, 3ч, балл, не более	ГОСТ 2917-76	1в	16
Склонность к пенообразованию/стойкость пены, см ³ : -при 24°C -при 94°C -при 24°C после испытания при 94°C	ASTM D 892	50/0, не более 50/0, не более 50/0, не более	20/0 40/0 20/0
Способность масла отделяться от воды, не более: через 10 минут через 30 минут	ISO 6614-2013	39/39/5 40/40/0	39/39/2 40/40/0

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА06.В.39651/23 от 11.08.2023г., действительна по 10.08.2026г.

Заключение:

Жидкость для гидроусилителя рулевого управления (ГУР) XIM PS CHF соответствует требованиям
ТУ 19.20.29-018-56417025-2023.


Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 27.02.2024.



технолог:

Боровиков Д.В



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77