



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,

д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1

ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00697

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC ZF HVLP PRO PAO 46

Номер Партии №00697.

Масса нетто: 412 кг

Дата изготовления: 18.07.2024

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007- 56417025-2022	Полученные значения
Вязкость кинематическая при 40°C, мм2/с	ГОСТ 33	41,40-50,60	45,35
Вязкость кинематическая при минус 20°C, мм2/с	ГОСТ 33	Не более 4000	1866
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	150	159
Плотность при 20°C, кг/м3	ASTM D 1298	-	839
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D 92	220	242
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-40	-45
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	1	0,6
Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Следы
Класс чистоты	ГОСТ 17216	12	12
Склонность к пенообразованию, см3, не более	ISO 6247	25/0 15/0 25/0	20/0 10/0 20/0
Время деаэрации при 50°C, не более, минут	ГОСТ ISO 9120	8	5
Деземულიрующие свойства при 54 °C, минут, не более.	ISO 6614	10	10
Стабильность к окислению (120°C, 24ч, 200см3/мин) -Масса летучих кислот на 1г масла, мг КОН/г -Содержание осадка, % масс -Кислотное число окисленного масла, мг КОН/г	ГОСТ 981	0,1 0,01 1,5	0,02 0,003 1,17
Коррозия стали, метод А	ГОСТ 19199	выдерживает	выдерживает
Коррозия меди (100°C, 3 ч)	ГОСТ 32329	1a-1d	1a

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.87365/23 от 26.07.2023г., действительна по 25.07.2026г.

Заключение:

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC ZF HVLP PRO PAO 46 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество

(при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 18.07.2024.

Продукция соответствует нормативной документации

19.20.29-007-56417025-2022

ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ

XIM.RU



Гл. технолог:

Боровиков Д.В



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77