



ООО «ИКСИМ»

Продукция соответствует нормативной документации
 ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
 д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ. I
 ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00820

Масло моторное XIM XTRUCK PRO 15W40 CI-4/SL

Номер партии №00820

Масса нетто: 350 кг

Дата изготовления: 03.10.2024

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	прозрачная однородная жидкость	прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	13,5-16,3	14,15
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	не нормируется	104,22
4	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	130	138
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	230	240
6	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	минус 25	минус 25
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	10,0	11,5
8	Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417	1,0-2,0	1,8
9	Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 20°C, мПа, не более	ASTM D 2602	7000	4619
10	Вязкость динамическая, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 25°C, мПа*с, не более:	ASTM D4684	60000	52356*
11	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	0,03	отсутствие
12	Испаряемость по методу NOACK %, не более	ASTM D 5800	11	10,2
13	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после исп. при 94 °C	ASTM D 892	10/0 20/0 10/0	10/0 20/0 10/0
14	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	отсутствие
15	Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 1298	не нормируется	874,2

* Показатель по п. 10 гарантируется технологией производства и определяется при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.79273/23 от 12.05.2023, действительна по 10.05.2026

Заключение:

Масло моторное XIM XTRUCK PRO 15W40 CI-4/SL соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 03.10.2024



Ководитель ОТК Бородинова Е.Г.



okten.ru

+7 (495) 123-35-77