



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул. Центральная, д.6, помещ. 1
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00856
Масло редукторное XIM REDUCTOR OIL CLP 320

Номер партии №00856

Масса нетто: 190 кг

Дата изготовления: 23.10.2024

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-019-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	Не нормируется	22,21
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	288-352	292,8
4	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	90	93
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	200	250
6	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 1298	Не нормируется	889,5
7	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	Минус 12	Минус 16
8	Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	Не нормируется	0,7
9	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Отсутствие
10	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
11	Испытание на коррозию меди в течение 3 часов при 100°C, баллы, не более	ASTM D 130	1b	1b
12	Цвет, единиц, не более	ASTM D1500	7,0	2,5
13	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после испытаний при 94 °C	ASTM D 892	100/0 100/0 100/0	30/0 40/0 30/0
14	Дезэмульгирующая способность с дистиллированной водой, минут (при температуре 54°C), не более	ASTM D1401	30	30

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.14787/23 от 27.10.2023, действительна по 25.10.2026

Заключение:

Масло редукторное XIM REDUCTOR OIL CLP 320 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-019-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 23.10.2024

Продукция соответствует нормативной документации

ТУ 19.20.29-019-56417025-2023

ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ



Руководитель ОКК:



Бородинова Е.Г.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77