



Продукция соответствует нормативной документации

ТУ 19.20.29-013-56417025-2023

ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ

ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ. I
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00998

Масло моторное XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 5W40 CK-4/CJ-4

Номер партии №00998

Масса нетто: 355 кг

Дата изготовления: 17.01.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,0-16,0	15,00
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	Не нормируется	93,80
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	140	168
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	225	233
6	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	Минус 41	Минус 44
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	7,0	7,6
8	Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ASTM D874	1,0	0,95
9	Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30°C, мПа, не более	ASTM D5293	6 600	6 331
10	Вязкость динамическая, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 35°C, мПа*с, не более:	ASTM D4684	60 000	44 276*
11	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D95	0,03 (следы)	Отсутствие
12	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	0,008
13	Испаряемость по методу NOACK, %, не более	ASTM D5800	12	8,83
14	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после исп. при 94 °C	ASTM D 892	10/0 20/0 10/0	0/0 10/0 0/0
15	Цвет, не более	ASTM D1500	3,5	2,5
16	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	не нормируется	856

* Показатели по п. 10 гарантируются технологией производства и определяются при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.79273/23 от 12.05.2023, действительна по 10.05.2026

Заключение:

Масло моторное XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 5W40 CK-4/CJ-4 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 17.01.2025



Руководитель ОКК: Евграфова Е.Г.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77