



Продукция соответствует нормативной документации  
 ТУ 19.20.29-020-56417025-2023  
**ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ**

ООО «ИКСИМ»  
 171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,  
 д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ. I  
 ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01023**

Масло для направляющих станочного оборудования XIM SLIDE WAY 68

Номер партии №01023

Масса нетто: 350 кг

Дата изготовления: 06.02.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-020-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость, цвет от светло-желтого до коричневого	Прозрачная жидкость желтого цвета
2	Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	61,6-74,2	68,34
3	Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	Не нормируется	9,01
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	90	106
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D92	190	233
6	Температура застывания, °С, не выше	ASTM D97	Минус 15	Минус 16
7	Кислотное число, мг КОН/г масла	ГОСТ 5985	Не нормируется	0,3
8	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Отсутствие
9	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
10	Склонность к пенообразованию /стабильность, см <sup>3</sup> , не более: - при 24 °С - при 94 °С - при 24 °С после испытаний при 94 °С	ASTM D 892	100/10 100/10 100/10	0/0 30/0 0/0
11	Коррозионное воздействие на пластинку из меди при температуре 100 °С в течение 3 часов, баллы, не более	ASTM D130	1b	1a
12	Деземულიрующая способность с дистиллированной водой (при температуре 54°C), минут, не более	ASTM D1401	30	30
13	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	Не нормируется	875
14	Цвет, не более	ASTM D1500	2,0	2,0

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.87365/23 от 26.07.2023, действительна по 25.07.2026

**Заклучение:**

Масло для направляющих станочного оборудования XIM SLIDE WAY 68 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-020-56417025-2023.

**Условия хранения и транспортировки:**

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 06.02.2025



Руководитель ОКК  Евграфова Е.Г.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77