

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01070
Масло моторное XIM XTRUCK SYNTHETIC PRO 10W40 CI-4

Номер партии №01070

Масса нетто: 355 кг

Дата изготовления: 13.03.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,0-16,0	15,08
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	Не нормируется	101,49
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	140	156
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	225	239
6	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	Минус 36	Минус 42
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	14	15,65
8	Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D874	1,0-1,85	1,6
9	Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°C, мПа, не более	ASTM D5293	7000	6 356
10	Вязкость динамическая, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°C, мПа*с, не более:	ASTM D4684	60000	56 326*
11	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D95	0,03 (следы)	Отсутствие
12	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	0,008
13	Испаряемость по методу NOACK, %, не более	ASTM D5800	11,0	9
14	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после исп. при 94 °C	ASTM D 892	10/0 20/0 10/0	0/0 10/0 0/0
15	Цвет, не более	ASTM D1500	3,5	2,5
16	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	не нормируется	864,5

* Показатели по п. 10 гарантируются технологией производства и определяются при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.79273/23 от 12.05.2023, действительна по 10.05.2026

Заключение:

Масло моторное XIM XTRUCK SYNTHETIC PRO 10W40 CI-4 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 13.03.2025



ОТК
Евграфова

* Руководитель ОКР Евграфова Е.Г.