

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01130

Масло моторное XIM M-10DM

Номер партии №01130

Масса нетто: 1645 кг

Дата изготовления: 17.04.2025

| № п/п | Наименование показателя | Метод испытания | Значения для марки по ГОСТ 8581-78 | Полученные значения |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Внешний вид | Визуально | прозрачная однородная жидкость | прозрачная однородная жидкость |
| 2 | Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее | ASTM D445 | 11,4 | 12,08 |
| 3 | Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с | ASTM D445 | не нормируется | 106,3 |
| 4 | Индекс вязкости, не менее | ASTM D2270 | 90 | 103 |
| 5 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже | ASTM D92 | 220 | 237 |
| 6 | Температура застывания, °C, не выше | ASTM D 97 | минус 18 | Минус 31 |
| 7 | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | ASTM D 2896 | 8,2 | 8,2 |
| 8 | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | ASTM D874 | 1,5 | 1,41 |
| 9 | Массовая доля воды, %, не более | ASTM D 95 | следы | отсутствие |
| 10 | Массовая доля механических примесей, %, не более | ГОСТ 6370 | 0,025 | отсутствие |
| 11 | Цвет, не более | ASTM D1500 | 3,5 | 3,0 |
| 12 | Плотность при 15°C, кг/м ³ | ASTM D4052 | не нормируется | 887 |

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.79273/23 от 12.05.2023, действительна по 10.05.2026

Заключение:

Масло моторное XIM M-10DM соответствует требованиям ГОСТ 8581-78

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 17.04.2025

Главный технолог  Боровиков Д.В.