

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01128

Масло моторное XIM XTRUCK SYNTHETIC DPF 10W40 CJ-4

Номер партии №01128

Масса нетто: 1230 кг

Дата изготовления: 17.04.2025

| № п/п | Наименование показателя | Метод испытания | Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023 | Полученные значения |
|-------|---|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | Внешний вид | Визуально | Прозрачная однородная жидкость | Прозрачная однородная жидкость |
| 2 | Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | ASTM D445 | 13,5-16,0 | 14,73 |
| 3 | Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с | ASTM D445 | Не нормируется | 96,09 |
| 4 | Индекс вязкости, не менее | ASTM D2270 | 130 | 160 |
| 5 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже | ASTM D92 | 225 | 229 |
| 6 | Температура застывания, °C, не выше | ASTM D 97 | Минус 36 | Минус 37 |
| 7 | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | ASTM D 2896 | 9,0 | 9,6 |
| 8 | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | ASTM D874 | 1,0 | 0,95 |
| 9 | Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°C, мПа, не более | ASTM D5293 | 7 000 | 5 675 |
| 10 | Вязкость динамическая, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°C, мПа*с, не более: | ASTM D4684 | 60 000 | 24 549* |
| 11 | Массовая доля воды, %, не более | ASTM D95 | 0,03 (следы) | Отсутствие |
| 12 | Массовая доля механических примесей, %, не более | ГОСТ 6370 | 0,015 | Отсутствие |
| 13 | Испаряемость по методу NOACK, %, не более | ASTM D5800 | 11,0 | 8,0 |
| 14 | Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после исп. при 94 °C | ASTM D 892 | 10/0 20/0 10/0 | 0/0 0/0 0/0 |
| 15 | Цвет, не более | ASTM D1500 | 3,5 | 2,0 |
| 16 | Плотность при 15°C, кг/м ³ | ASTM D4052 | не нормируется | 861 |

* Показатель по п. 10 гарантируется технологией производства и определяется при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.79273/23 от 12.05.2023, действительна по 10.05.2026

Заключение:

Масло моторное XIM XTRUCK SYNTHETIC DPF 10W40 CJ-4 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 17.04.2025

Главный технолог:

Боровиков Д.В.

