

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01230**

**Масло моторное XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL**

Номер партии №01230

Масса нетто: 895 кг

Дата изготовления: 07.07.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	12,5-16,3	15,16
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	Не нормируется	101,31
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	130	157
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	225	229
6	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	Минус 33	Минус 43
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	10,0	12,1
8	Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D874	1,0-2,0	1,5
9	Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°C, мПа, не более	ASTM D5293	7 000	6 558
10	Вязкость динамическая, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°C, мПа*с, не более	ASTM D4684	60 000	55 344*
11	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	0,03 (следы)	Отсутствие
12	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	Отсутствие
13	Испаряемость по методу NOACK %, не более	ASTM D 5800	13,0	11,0
14	Склонность к пенообразованию /стабильность, см <sup>3</sup> , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после исп. при 94 °C	ASTM D 892	10/0 20/0 10/0	0/0 0/0 0/0
15	Цвет, не более	ASTM D1500	3,5	2,0
16	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	не нормируется	872,5

\* Показатель по п. 10 гарантируется технологией производства и определяется при постановке на производство.

**Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.79273/23 от 12.05.2023, действительна по 10.05.2026**

**Заключение:**

Масло моторное XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

**Условия хранения и транспортировки:**

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

**Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.**

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 07.07.2025



Руководитель ОКК

Евграфова Е.Г.