ООО «ГК ОКТЕН»
109044, г. Москва, муниципальный округ
Южнопортовый,пер.3-й Крутицкий,д.11,пом.7Н
ИНН – 7743453370; КПП – 774301001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01308
Масло компрессорное XIM COMOR VDL PAO 100

Номер партии №01308 Масса нетто: 1035 кг Дата изготовления: 14.08.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-019-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородна жидкость	Прозрачная однородна жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°С, мм^2/с	ASTM D445	Не нормируется	12,83
3	Вязкость кинематическая при 40°С, мм^2/с	ASTM D445	91-109	103,66
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	110	119
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D92	235	245
6	Температура застывания, °С, не выше	ASTM D 97	Минус 48	Минус 48
7	Зольность, %, не более	ASTM D482	0,02	0,01*
8	Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 11362	1,0	0,3
9	Массовая доля цинка, % (ppm), не более	ASTM D6481	0,0010 (10)	0,0007 (7)
10	Массовая доля воды,%, не более	ASTM D 95	Следы	Отсутствие
11	Массовая доля механический примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
12	Коррозионное воздействие на пластинку из меди при температуре 100 °С в течение 3 часов, баллы, не более	ASTM D130	1b	1b
13	Склонность к пенообразованию /стабильность, см^3, не более: - при 24 °С - при 94 °С - при 24 °С после испытаний при 94 °С	ASTM D 892	 50/0 50/0 50/0	 0/0 10/0 0/0
14	Деэмульгирующие свойства при 82 °С, минут, не более.	ASTM D1401	30	7
15	Класс чистоты, не выше	ГОСТ 5985	12	9
16	Цвет, не более	ASTM D1500	1,5	0,5
17	Плотность при 15°С, кг/м^3	ASTM D 4052	Не нормируется	842,5

* Показатель по п.7 гарантируется технологией производства и определяется при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.14787/23 от 27.10.2023, действительна по 25.10.2026

Заключение:

Масло компрессорное **XIM COMOR VDL PAO 100** соответствует требованиям ТУ 19.20.29-023-56417025-2022.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 14.08.2025 Руководитель ОКК:_____Евграфова Е.Г.