

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01448
Масло моторное XIM XTRUCK SYNTHETIC LL 5W30 CI-4 E4/E7

Номер партии №01448

Масса нетто: 880 кг

Дата изготовления: 06.10.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	11,0-12,5	11,75
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	Не нормируется	70,86
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	145	162
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D92	225	236
6	Температура застывания, °С, не выше	ASTM D 97	Минус 36	Минус 46
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	14,0	14,6
8	Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D874	1,0-1,85	1,6
9	Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30°C, мПа, не более	ASTM D5293	6600	4894
10	Вязкость динамическая, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 35°C, мПа*с, не более:	ASTM D4684	60000	24400*
11	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D95	0,03 (следы)	Отсутствие
12	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	Отсутствие
13	Испаряемость по методу NOACK, %, не более	ASTM D5800	11	11
14	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °С - при 94 °С - при 24 °С после исп. при 94 °С	ASTM D 892	10/0 20/0 10/0	0/0 10/0 0/0
15	Цвет, не более	ASTM D1500	3,5	2,5
16	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	не нормируется	854

* Показатель по п. 10 гарантируется технологией производства и определяется при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.79273/23 от 12.05.2023, действительна по 10.05.2026

Заключение:

Масло моторное XIM XTRUCK SYNTHETIC LL 5W30 CI-4 E4/E7 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 07.10.2025


 Руководитель ОКК: Евграфова Е.Г.
 Инженер: Карпенко И.И.