

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01457**  
**Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 46**

Номер партии №01457

Масса нетто: 1073 кг

Дата изготовления: 07.10.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007-56417025-2022	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная светло-желтая жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	Не нормируется	8,028
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	42,0-50,2	45,81
4	Вязкость кинематическая при 0°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	Не нормируется	417,3*
5	Вязкость кинематическая при минус 20°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	Не нормируется	1832*
6	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	140	148
7	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	0,2	0,1*
8	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	180	210
9	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D97	Минус 40	Минус 47
10	Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 11362	1,0	0,4
11	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Отсутствие
12	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
13	Класс чистоты, не более	ГОСТ 17216	12	9
14	Коррозионное воздействие на пластинку из меди при температуре 100 °C в течение 3 часов, баллы, не более	ASTM D130	1b	1a
15	Деэмульгирующая способность с дистиллированной водой при температуре 54°C, минут, не более	ASTM D1401	30	10
16	Склонность к пенообразованию /стабильность, см <sup>3</sup> , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после испытаний при 94 °C	ASTM D 892	50/0 50/0 50/0	0/0 0/0 0/0
17	Цвет, не более	ASTM D1500	2,0	0,5
18	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	не нормируется	869

\* Показатели по п.п. 4,5,7 гарантируются технологией производства и определяются при постановке на производство.

**Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.87365/23 от 26.07.2023, действительна по 25.07.2026**

**Заключение:**

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 46 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

**Условия хранения и транспортировки:**

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

**Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.**

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 07.10.2025.



Руководитель ОКК: *Евграфова*

Евграфова Е.Г.

Инженер: *Карпенко*

Карпенко И.И.