



ООО «ГК ОКТЕН»

125445, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный
Округ Ховрино, ул Смольная, дом 24А, помещение 1/9
ИНН – 7743453370; КПП – 774301001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01724

Масло моторное XIM XTRUCK SYNTHETIC LL 10W40 CI-4 ACEA E4/E7

Номер партии №01724

Масса нетто: 700 кг

Дата изготовления: 05.03.2026

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29.110-004-87476553-2025	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,0-16,0	15,88
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	Не нормируется	103,8
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	130	164
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	225	244
6	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	Минус 36	Минус 37
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	16,0	16,0
8	Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D874	1,0-1,85	1,81
9	Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°C, мПа, не более	ASTM D5293	7000	5891
10	Вязкость динамическая, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°C, мПа*с, не более:	ASTM D4684	60000	25690*
11	Массовая доля воды,%, не более	ASTM D95	0,03 (следы)	Отсутствие
12	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	Отсутствие
13	Испаряемость по методу NOACK, %, не более	ASTM D5800	11	7
14	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после исп. при 94 °C	ASTM D 892	10/0 20/0 10/0	0/0 0/0 0/0
15	Цвет, не более	ASTM D1500	3,5	2,0
16	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	не нормируется	856,5

* Показатели по п. 10 гарантируются технологией производства и определяются при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.98038/25 от 13.05.2025, действительна по 27.04.2028

Заключение:

Масло моторное XIM XTRUCK SYNTHETIC LL 10W40 CI-4 ACEA E4/E7 соответствует требованиям ТУ 19.20.29.110-004-87476553-2025.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 05.03.2026

Руководитель

Никитина Е.С.

